



INNEN-
BEREICH



LIANFLOOR®

HOLZMEHLBINDEMITTEL FÜR FUGEN/RISSE

Produkt- beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle Holzarten. • Schnell trocknend. • Geruchsfrei. • Sehr gut schleifbar. • Vergilbt nicht und ändert nicht die Farbtönung des Holzes. • Bewahrt langfristig eine optimale Elastizität.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylkitt für Fugen, Risse, Löcher oder kleine Fehler von max. 2 mm. • Anwendbar nach Vermischen mit Schleifmehl (80er- bis 100er-Körnung). • Verhindert das Zusammenkleben der Parkettstäbe durch die Parkettversiegelung. Somit bleibt die Pufferfunktion der Fugen erhalten.
Anwendungs- gebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Parkett, Holzböden, Innentreppen, neu oder alt. • Geeignet für PRIMAFLOOR®* (farblose oder getönte Grundierung), Parkettsiegel und Holzsättiger von DURIEU, Öle und andere Lacke (die für Acrylbindemittel geeignet sind). • Auf allen Holzarten anwendbar.
Technische Daten	<p>Harzart: Styrolacryl.</p> <p>Farbton: Farblos nach Trocknung.</p> <p>Flammpunkt: > 100°C.</p> <p>pH-Wert: 8 ± 0.5.</p> <p>Dichte (20°C): 1,01 ± 0,02.</p> <p>Gebindegrößen: 1 Liter und 2,5 Liter.</p> <p>FOV: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 26 g/l FOV.</p>
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Spachtel oder Spachtelmesser und Eimer zur Zubereitung der Mischung. • Rostfreie Werkzeuge benutzen, um die Holznuancen nicht zu verändern.
Verdünnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertig zum Mischen mit Schleifmehl. • Ca. 20% Schleifmehl mit LIANFLOOR® mischen. • Nicht mit anderen Produkten oder Wasser verdünnen. • Sollte die Paste nach dem Vermischen zu dick sein, kann die Viskosität durch direkte Zugabe von LIANFLOOR® angepasst werden.
Allgemeine Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> • LIANFLOOR® vor dem Mischen mit Schleifmehl gut aufrühren. • Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter 15°C oder über 25°C verarbeiten. • Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von alten Deckschichten sein. • Auf Rohholz mit Insekten- und Pilzschutzbehandlung TMU 84* kompatibel (vor Abschluss des vollständigen Versiegelungsvorgangs). • Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss. • In allen Fällen sind die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) einzuhalten.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Anwendung

- LIANFLOOR® mit dem Schleifmehl des letzten Schleifvorgangs in einem Edelstahlleimer oder direkt auf dem Boden vermischen, um den Fugenkitt herzustellen.
- Mischung mit einem Spachtel oder Spachtelmesser aus Edelstahl auftragen.
- Falls der Fugenkitt beim Trocknen schrumpft (Hohlfugen), Vorgang ohne Zwischenschliff wiederholen.
- Behandelten Bereich schleifen (80er- oder 100er-Körnung).
- Untergrund nach jedem Abschleiff sorgfältig entstauben.
- Mit den einzelnen Schritten des Versiegelungsvorgangs fortfahren.

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, dem zu füllenden Raum und der Anzahl der Anwendungen ab.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser direkt nach der Verwendung.

Trocknung

(Angaben bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)

Trocknung in ca. zwei Stunden je nach Umgebungsbedingungen und Fugenbreite.
Hinweis: Das Produkt ist wasserbasiert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung verlängert sich die Trockenzeit erheblich.

Aufbewahrung

- Mindestens 1 Jahr im nicht angebrochenen Originalgebinde.
- Geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.

Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller

