



# LINITOP SOLID

## Holzschutzlasur für den Außenbereich

- Ideal für Holz im Außenbereich
- Für maßhaltige und nicht-maßhaltige Hölzer
- Mittelschichtlasur – Für sehr natürliche Oberflächen
- Gelartige Konsistenz, perfekte Applikation
- Diffusionsfähig und elastisch, daher hohe Sicherheit gegen Abplatzen
- Hohe Lebensdauer durch hohen Festkörperanteil
- weniger Lösungsmittel für eine bessere Umweltverträglichkeit
- Hohe Beständigkeit durch verstärkten UV-Filter und Wirkstoff zum Schutz des Trockenfilms gegen Pilze und Bläue

<b>Beschreibung:</b>	Seidenmatte, transparente Holzbehandlung
<b>Klassifizierung: NFT 36 005</b>	Familie I, Klasse 4 a
<b>Einsatzbereich:</b>	außen Türen, Fenster, feste Holzkonstruktionen
<b>Untergrund:</b>	alle Hölzer: Nadel-, Laub- und Tropenhölzer (außer Red Cedar und Iroko)
<b>Hauptfunktionen:</b>	Schutz und dekorative Gestaltung des Untergrunds
<b>Wichtigste Funktionen:</b>	Hoher Festkörperanteil: dauerhafter Schutz Extra-elastischer Film: Gefahr des Abschuppens wird reduziert verstärkter UV-Filter Der Trockenfilm enthält einen Schutzwirkstoff gegen Pilze und Bläue einfache Anwendung, tropffrei Hohe Lebensdauer
<b>Eigenschaften: Zusammensetzung</b>	Alkydharze, Alkydurethan
<b>Dichte (20°C)</b>	0,935 +/- 0,05 kg/l
<b>Flammpunkt</b>	>60°C
<b>VOC</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/F): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 400 g/l VOC.
<b>Praktische Informationen: Gebinde Lagerung Lagerbedingungen Aussehen im Behälter Aussehen in trockenem Zustand Farbton Werkzeuge Verdünnung Reinigung der Werkzeuge Anwendungsbedingungen</b>	0,5 l (nur farblos), 1 l, 2,5 l 2 Jahre im verschlossenen Originalgebilde frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen dickflüssig seidenmatt 10 Farbtöne, siehe Farbkarte Pinself, Rolle gebrauchsfertig Terpentinersatz Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter + 10°C oder über + 30°C. 15 m <sup>2</sup> /l je Anstrich 4 Std., überstreichbar nach 24 Std.
<b>Ergiebigkeit Trockenzeit (20°C – 50% rel. LF) Vorsichtsmaßnahmen: Sicherheit</b>	Produkt vor Anwendung gut umrühren siehe Sicherheits-Datenblatt und Verpackungsaufschrift gemäß den geltenden Vorschriften

<b>Vorbereitung und Anwendung :</b>	
<b>Anwendung</b>	Eine Schicht LINITOP PRIM auftragen, dann 2 Schichten LINITOP SOLID Farblos im Außenbereich nur in Verbindung mit weiteren farbigen Schichten. Neues Holz: entstauben, entfetten, dann auftragen
<b>Profitipps</b>	Auf sauberem und gesundem Holz reichen 2 Schichten. Nadelholz: zuerst mit LINITOP PRIM behandeln In Holzfaserrichtung auftragen. Zwischenschliff zum Entfernen von Staubeinschlüssen sinnvoll.
<b>Instandhaltung</b>	Renovierung: alte Schichten mit Ammoniakwasser waschen Ggf. abschleifen und entstauben Auf freigelegte Holzbereiche zuerst LINITOP PRIM auftragen.

\*gleicher Hersteller

<b>ERGIEBIGKEIT</b> bei Erstbehandlung: 5 m <sup>2</sup> /l beim Auffrischen: 10 bis 15 m <sup>2</sup> /l	<b>WERKZEUG</b>  Lasur-Pinsel Nylon-Fellrolle Sprühgerät	<b>VERARBEITUNGS- TEMPERATUR</b>  +35°C +5°C	<b>TROCKNUNGSZEIT</b>  Staubtrocken: 4 Std. Überstreichbar: 24 Std.	<b>WERKZEUGE REINIGEN MIT</b>  TERPENTIN- ERSATZ
---	--	---	--	---

#### STAND: APRIL 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Hergestellt in Belgien von: <b>DURIEU COATINGS S.A.</b> Avenue Albert Einstein · 1348 Louvain-La-Neuve – Belgien  Tel.: +32 – 10 420 090  <a href="http://www.linitop.com">www.linitop.com</a></p>	<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich: <b>innoskins GmbH</b> Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10  <a href="mailto:info@innoskins.de">info@innoskins.de</a> · <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a></p>
---	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.