



EDELÖL

Hochglanz-Öl

Produktbeschreibung:

Transparentes, klares lufttrocknendes Öl mit sehr hohem Festkörperanteil. Baut nach dem zweiten Anstrich einen Film an der Oberfläche auf und ergibt ein sehr widerstandsfähiges, hochglänzendes Finish auf allen Holzarten.

Anwendung:

Einfache Anwendung ohne Streichmarken. Unkomplizierte Überarbeitung. Ölhaltige Hölzer sollten vor der Behandlung mit OWATROL EDELÖL sorgfältig mit Spiritus entfettet werden. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften heben die natürliche Eigenfarbe und die Maserung des Holzes wirkungsvoll hervor.

Einsatzgebiete:

Auf allen Hölzern im Außenbereich. Besonders geeignet für exotische Hölzer wie Teak, Mahagoni und Merbau. In allen Bereichen, in denen widerstandsfähige Hochglanzoberflächen mit guter Witterungsbelastbarkeit gefordert sind: Türen, Fußbodenbretter, Bootsrümpfe, -aufbauten usw.

Charakteristik:

Farbe:	Farbe:goldfarben in der Dose, klar und farblos auf dem Holz
Bindemittel:	„OWATROL-ÖL“ inside
Spezifisches Gewicht:	0,87 g/cm ³
Flammpunkt:	>63 C
Verdünnung:	unverdünnt verarbeiten, kann durch Zugabe von max. 5% OWATROL-ÖL eingestellt werden
Ergiebigkeit:	erster Anstrich: ca. 4 - 6 m ² Liter
Folgeanstriche:	ca. 6 - 10m ² / Liter
Trocknungszeit:	normalerweise über Nacht, niedrigere Temperaturen und hohe relative Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern.
Trockenschichtdicke:	ca. 100 µ bei 4 bis 5 Anstrichen, abhängig vom Verarbeitungsverfahren und Saugfähigkeit des Untergrundes.

VERARBEITUNG:

Bei neuem Holz (alle Sorten) Schleifpapier (Körnung 60 bis 100) zum Öffnen der Poren verwenden. In Faserrichtung anschleifen. Fett und Schleifrückstände mit reichlich Spiritus und häufig gewechselten Papiertüchern oder fusselfreien Lappen entfernen, bis die Tücher keine Abfärbung vom Holz mehr zeigen.

Für die erste Behandlung von neuem, geschliffenem oder frisch gereinigtem und angeschliffenem Holz bis zu 3 Anstriche nass-in-nass mit einem hochwertigen Lackierpinsel oder kurzflorigen Mohairroller aufbringen (sobald der vorherige Anstrich eingezogen ist). Über Nacht trocknen lassen. Leicht mit Trocken- oder Nassschleifpapier (Körnung 320) anschleifen, um Unebenheiten und hochstehende Holzfasern zu glätten. Abwischen mit Lappen und Spiritus.

Bereits mit Klarlack oder Ölen (z.B. OWATROL D1) behandelte Oberflächen müssen matt geschliffen und mit Spiritus entfettet werden. Freigelegte Holzoberflächen werden wie oben beschrieben mit bis zu drei Anstrichen nass-in-nass vorbehandelt. Nach Trocknung werden weitere Folgeanstriche aufgetragen.

Trockenes Wetter ohne Wind ist die optimale Voraussetzung für einwandfreie Oberflächen. Bei Regen, Nebel oder Taubildung kann diese Feuchtigkeit eine fleckige, matte Oberfläche verursachen. Die Temperatur sollte zwischen 8 °C und 20°C liegen, direkte starke Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Unter optimalen Trocknungsbedingungen können zwei Anstriche pro Tag aufgebracht werden, einer morgens und der zweite nachmittags. Unter normalen Trocknungsbedingungen wird ein Anstrich pro Tag empfohlen. Kein Zwischenschleifen zwischen den Schichten erforderlich. Ab dem zweiten Anstrich wird eine hochglänzende Oberfläche erzielt. Für eine hohe Lebenserwartung des Anstrichs werden mindestens 4 Aufträge empfohlen.

OWATROL EDELÖL kann auf allen trocknenden Ölen und Klarlacken angewendet werden außer auf Silikonölen.

Reinigung der Werkzeuge:

Malerwerkzeuge mit Terpentinersatz reinigen. Von unerwünschten Bereichen kann EDELÖL mit Terpentinersatz entfernt werden, solange es noch nicht gehärtet ist. Gehärtetes EDELÖL kann nur noch mit Farbentfernern (z.B. DILUNETT) entfernt werden.

Pflege von OWATROL EDELÖL-Oberflächen:

Leichtes Anschleifen (320er Nassschleifpapier) mit OWATROL DEKS OLJE DI als Schleifflüssigkeit. Schleifreste mit einem mit D1..angefeuchteten fusselfreien Tuch entfernen. Ein oder zwei neue Anstriche OWATROL EDELÖL (ohne Zwischenschleifen) auftragen.

LAGERFÄHIGKEIT:

Mindestens 3 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde. Anbrüche sollten in kleinere, luftdichte Metallgebinde umgefüllt werden, um eine Härtung in der Dose zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE:

Mit Ölen aus der OWATROL-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln. Weitere Informationen sowie Sicherheitshinweise für die Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Beachten Sie auch die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem Etikett.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
bei Erstbehandlung: 4 bis 6 m ² /l	Pinself		24 Stunden	
beim Auffrischen: 6 bis 10 m ² /l	Fellrolle Sprühgerät	+30°C +8°C	bis zur Nutzung: 3 Tage	TERPENTIN-ERSATZ

STAND: DEZEMBER 2010

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Hergestellt in Frankreich von:</p> <p>PRODUIT DURIEU S.A.</p> <p>BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70</p> <p>www.rustol.com</p>	<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich:</p> <p>innoskins GmbH</p> <p>Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10</p> <p>info@innoskins.de · www.innoskins.de</p>
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.