



VEGAFLOOR®

HOCHLEISTUNGS-PARKETTVERSIEGELUNG 1-komponentig

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Acryl-Polyurethan.• Einfache Anwendung.• Optimale mechanische und chemische Beständigkeit, auch gegen Ammoniakprodukte.• Farb- und geruchlos.• Lichtecht, vergilbt nicht.• Nicht rutschig.• Erhältlich in matt, seidenmatt oder glänzend.
Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Verschönert und schützt neue oder alte Treppen, Parkett und Holzböden im Innenbereich und verleiht ihnen einen warmen Glanz, z.B. Wohn- und Schlafräume, Flure, Esszimmer. Auf allen Holzflächen anwendbar, die üblicherweise in diesem Bereich verwendet werden.
Allgemeine Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none">• Angrenzende Flächen, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abdecken.• Grünpflanzen entfernen, ein eventuell vorhandenes Aquarium umstellen oder abdecken.• Vor der Anwendung muss das Holz sauber, trocken, frei von Fett und jeglichem Überzugsprodukt sein (siehe Abschnitt „Vorbereitung des Untergrunds“).• Für ein optimales Ergebnis mit zwei Schichten VEGAFLOOR® wird empfohlen, zuerst die Grundierung PRIMAFLOOR®* aufzutragen. Es ist ebenfalls möglich, VEGAFLOOR® allein in zwei oder drei Schichten aufzutragen, je nach gewünschtem Ergebnis und Zustand des Holzuntergrunds.
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none">• Schadhafte Altanstriche durch Schleifen entfernen. Dabei - wie auch bei neuem Holz - mit geeigneten Werkzeugen und Körnungen bis zur gewünschten Oberflächengüte schleifen, Endschliff mit Körnung 120 bis 150. Intakte Altanstriche gründlich reinigen, anschleifen mit Körnung 100 bis 120 und Schleifstaub entfernen. Falls erforderlich, Risse < 2 mm mit LIANFLOOR®* füllen.
Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Nicht verdünnen.• Produkt gründlich aufrühren.• Nicht anwenden bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Eine erste, gleichmäßige Schicht VEGAFLOOR® auftragen. Sich dabei zum Licht drehen und an der Seite beginnen, die der Tür gegenüberliegt, um auf die Tür hin zu arbeiten. Bei jeder Schicht jeweils drei Kreuzgänge streichen.• Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten von 2 x 2 m bearbeiten.• Fenster während des Auftrags geschlossen halten, um zu schnelle Trocknung zu verhindern.• 3-4 Stunden bei normalen Umgebungsbedingungen trocknen lassen.• Matt schleifen (Körnung 150-180) für bessere Zwischenhaftung und sorgfältig entstauben.• Die 2. Schicht VEGAFLOOR® auftragen, wobei zwischen beiden Schichten nicht mehr als 12 Stunden liegen dürfen.
Empfehlungen nach der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Mit dem Einräumen der Möbel mindestens 48 Stunden warten, Möbelfüße mit Filz schützen.• In den ersten 2 Wochen nach dem Auftragen der Versiegelung keine Teppiche oder Schutzfolien auf den versiegelten Boden legen.
Reinigung und Pflege	<ul style="list-style-type: none">• Versiegelten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen.• Wenn erforderlich, Wachs- und Fettflecken und andere festsitzende Verschmutzungen mit SPACENETT®* entfernen, dann POLISHFLOOR®* auftragen, um das Parkett zu schützen und dem Boden wieder seinen Glanz zurückzugeben (nur bei den Glanzgraden „seidenmatt“ und „glänzend“).• Regelmäßige Reinigung mit SOAPCLEAN®*. <p>Achtung: SPACENETT®* und POLISHFLOOR®* nicht in den ersten drei Wochen nach dem Auftragen von VEGAFLOOR® verwenden, um eine vollständige Trocknung zu ermöglichen.</p>

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Eigenschaften

- Harztyp: Acryl-Polyurethan
- Dichte (bei +20 °C): 1.04 ± 0.05.
- Viskosität: flüssig
- Feststoffgehalt: 39 % ± 2.
- Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert.
- Verpackungen: 1l, 2,5 l, 5 l, 10 l
- Farbtöne: Farblos
- Aussehen: Matt, seidenmatt, glänzend
- Trockenzeit: (ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF 20°C UND 50 % RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT):
 - Staubtrocken: 1 Stunde
 - Griffest: 2-3 Stunden
 - Schleifbar: 4 Stunden
 - Überstreichbar: 4-12 Stunden
 - Normale Nutzung: 24 Stunden
 - Intensive Nutzung: 2 Wochen
 - Komplet ausgehärtet: 2 Wochen
- Haltbarkeit: 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde.
- Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
- Werkzeuge: Rolle aus synthetischen Mikrofasern oder Spezial-Flachpinsel für Versiegelungen. Es kann die gleiche Rolle wie für die Grundierung PRIMAFLLOOR®* verwendet werden.
- Verdünnung: Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.
- Reinigung der Werkzeuge: Wasser
- Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25 °C verarbeiten.
- Ergiebigkeit: 6-7 m²/l je Anstrich
- VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Max. 50 g/l.
- Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblätter auf www.owatrol.pro

Stand

Juli 2012

* Gleicher Hersteller

